

FICHA TECNICA**DESCRIPCIÓN:**

APLIKACERAMICA es un producto en polvo de color blanco o gris, con base en cemento y aditivos especiales, que funciona como material adherente, ideal para pega de piezas cerámicas, arcillosas y mármoles porosos, en pisos y paredes al interior. Cumple con norma NTC 4382.

USOS:

Adhesivo adecuado para instalar sobre soportes de concreto o mortero, todo tipo de cerámicas absorbentes, mármoles y tablones arcillosos porosos, tanto en pisos y paredes en interiores o pisos exteriores.

Pega de cerámicas y tabletas en fachadas, adicionando **ACRYL TOP AD**, hasta tres (3) pisos de altura.

VENTAJAS:

- Adherencia sobre superficies cementosas y porosas.
- No necesita remojar hasta saturar las baldosas, lo que reduce su desperdicio.
- La superficie sobre la que se va a trabajar puede estar húmeda o seca.
- Listo para usar sólo requiere de agua para su preparación.
- Posee largo tiempo de trabajabilidad, lo que permite hacer correcciones y lograr acabados perfectos.
- Permite realizar un trabajo más limpio.
- Máxima economía por su menor consumo.
- El uso de **APLIKACERAMICA** genera ahorros en agua, desperdicio, almacenamiento y transporte.
- Mejora el rendimiento en mano de obra en la actividad de enchapados.

MODO DE EMPLEO:**Preparación de la superficie:**

- La superficie deberá estar nivelada y puede estar húmeda o seca, pero sana y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores, desmoldantes u otras sustancias extrañas).

Preparación del producto:

- **APLIKACERAMICA** se mezcla con agua limpia en proporción 3:1 (Polvo: agua) en volumen. En un recipiente vierta 50% del agua y gradualmente adicione el polvo; luego adicione el otro 50% de agua y mezcle hasta obtener una pasta de consistencia homogénea, evitando la formación de grumos.

FICHA TECNICA

- Deje reposar 5 minutos e inicie la aplicación.

Aplicación del producto:

- Extienda el material con la llana dentada adecuada en forma circular, vertical u horizontalmente, según al tamaño de la pieza a instalar y con una inclinación de 45°.
- Formatos grandes, se le debe adicionar una pequeña capa al reverso de la pieza.
- Se le debe pasar una esponja o trapo húmedo a la pieza para retirar el polvillo superficial que trae y permitir su correcta adherencia.
- Luego asiente la pieza presionando suavemente o golpeando con martillo de caucho, para no dejar aire atrapado, ni estrías.
- Antes que el material de exceso endurezca, limpie las baldosas con una esponja húmeda.
- Emboquille con **APLIKABOQUILLA HF**, pasadas 24 horas de la instalación.

RENDIMIENTO:

El consumo varía de acuerdo a la planicidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar, el espesor del adhesivo y al formato de la pieza, pero normalmente es de 1.5 Kg /m²/mm.

Para ejemplos prácticos:

Formatos de 20 cm x 20 cm, de 2,5 Kg /m² a 3 Kg /m²

Formatos de 30 cm x 30 cm, de 4 Kg /m² a 4,5 Kg /m²

Formatos de 40 cm x 40 cm, de 5,5 Kg /m² a 6 Kg /m²

DATOS TECNICOS:

- Polvo fino gris o blanco
- Densidad: 1.5 Kg./l ± 0.05
- Tiempo para correcciones 1 hora.
- Vida en el recipiente 2 horas a 20°C, sin embargo, si el producto ha comenzado su endurecimiento deséchelo.

PRECAUCIONES:

- Prepare la cantidad de producto que sea capaz de aplicar durante el tiempo de vida del producto.
- Se deben respetar las juntas de dilatación recomendadas por los fabricantes de la baldosa o el diseñador.

FICHA TECNICA

- Los morteros de soporte deberán estar dimensionalmente estables y curados, por eso se recomienda empezar la instalación entre cinco y ocho días después de vaciados.
- Para enchapes en piscinas utilice **APLIKANATO**.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Use guantes de caucho y gafas para su manipulación.
- Evite el contacto con los ojos.
- Prepare en lugar ventilado y se recomienda usar mascarilla.

PRESENTACIÓN:

- 25 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco (bajo techo) y sobre estibas.
- Cierre siempre herméticamente los sacos en uso.
- Proteger los sacos de la lluvia y la humedad.

NOTA:

Aplikasa S.A.S. asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico ventas@aplikasa.com.co