

FICHA TECNICA**DESCRIPCIÓN:**

APLIKA SELLO es un mortero impermeabilizante, de color blanco o gris, que al mezclarlo con agua forma un recubrimiento cementoso, que protege y sella poros en superficies de concreto, mortero o mampostería, en interior o exterior, evitando la penetración de humedad.

USOS:

Para la impermeabilización y protección de construcciones como: Tanques de almacenamiento de agua potable, jardineras, fosos de ascensor, sótanos, baños, piscinas, culatas, sobrecimientos, muros; en interior, exterior ó de contención; cárcamos, canales, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Permite obtener inmejorables impermeabilizaciones.
- Recubrimiento de gran durabilidad.
- Deja que la superficie sobre la que se aplique respire, ya que no forma barrera.
- De muy fácil mezclado y aplicación.
- Ideal para estar en contacto con agua potable (presión positiva).
- Soporta en gran medida también presión negativa.

MODO DE EMPLEO:**Preparación de la superficie:**

- La superficie deberá estar rugosa, sana y limpia; libre de moho, mugre, grasa, polvo, lechada de cemento, material suelto, curadores, desmoldantes u otras sustancias extrañas, que impidan la adecuada adherencia.
- Antes de la aplicación repare cualquier grieta o agujero.
- Humedezca hasta saturación la superficie una hora antes de la aplicación y consérvela húmeda, sin que haya gotas o empozamientos.

Preparación del producto:

- **APLIKA SELLO** se mezcla con agua limpia en proporción 3:1 (Polvo: agua) en volumen. En un recipiente vierta toda el agua y gradualmente adicione el polvo, mezcle hasta obtener una pasta de consistencia homogénea, evitando la formación de grumos.
- Deje reposar 5 minutos e inicie la aplicación.

FICHA TECNICA**Aplicación del producto:**

- Extienda el **APLIKA SELLO** con brocha de fibra o llana, en una forma pareja, uniforme y en capa espesa, conservando el sentido de la aplicación.
- Para mejorar la adherencia al soporte de la primera capa, se sugiere adicionar **ACRYL TOP AD** al agua de amasado en dilución 1:3 (Líquido: agua).
- Pasadas 3 horas se deberá curar el producto, humedeciendo el área tratada, para evitar la aparición de fisuras y para que el producto alcance una adecuada resistencia.
- Pasadas 12 horas de aplicada la primera capa se deberá dar una segunda, hasta alcanzar el espesor de protección recomendado. Se sugiere intercambiar colores entre capas para asegurar una correcta aplicación y ahorrar costos.
- Igualmente se debe curar pasadas 3 horas y durante 3 días como mínimo, manteniendo húmeda la superficie.

CONSUMO:

Para la aplicación mínima en dos capas es aproximadamente de 2 kg/m², a 1 mm de espesor

DATOS TECNICOS:

- Polvo gris o blanco
- Densidad: 2.0 Kg./l ± 0.05
- Temperatura mínima de aplicación 5°C

PRECAUCIONES:

- Prepare la cantidad de producto que sea capaz de aplicar durante el tiempo de vida del producto.
- No se debe aplicar en superficies con movimientos o en losas.
- En tanques lave antes de comenzar su llenado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Use guantes de caucho y gafas para su manipulación.
- Se recomienda usar mascarilla para polvos.

FICHA TECNICA**PRESENTACIÓN:**

- 2, 10 y 25 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco (bajo techo) y sobre estibas.
- Cierre siempre herméticamente los sacos en uso.
- Proteger los sacos de la lluvia y la humedad.

NOTA:

Aplikasa S.A.S. asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico ventas@aplikasa.com.co