

FICHA TECNICA**DESCRIPCIÓN:**

FIJA ENCHAPE, es un producto en polvo de color amarillo, que adicionado a una mezcla de cemento y arena, funciona como retardador de fragüe y material adherente, en pega de enchapes cerámicos, arcillosos y mármoles porosos, en pisos y paredes.

USOS:

Una vez homogenizada la mezcla con el aditivo **FIJA ENCHAPE**, forma un mortero con características mejoradas, para la actividad de instalación de todo tipo de materiales cerámicos absorbentes, mármoles y tablonos arcillosos porosos, tanto en pisos y paredes en interiores o pisos exteriores, sobre soportes de mortero.

En pega de cerámicas y tabletas en fachadas de hasta tres (3) pisos de altura, adicionar a la mezcla de mortero (Cemento, arena y **FIJA ENCHAPE**), **ACRYL TOP AD**, en dilución 3:1 (Agua: **ACRYL TOP AD**), como agua de amasado de toda la mezcla.

VENTAJAS:

- Le brinda al mortero propiedades de adherencia y manejabilidad, condiciones ideales para enchapar.
- Por tener retenedores de humedad no necesita saturar las baldosas, lo que reduce su desperdicio.
- Otorga mayor tiempo de trabajabilidad, lo que permite hacer correcciones y lograr acabados perfectos.
- Máxima economía que un adherente predosificado.
- El uso de **FIJA ENCHAPE** genera grandes ahorros en la actividad de enchapado.
- Su almacenamiento no tiene vencimiento por no poseer cemento.
- Fácil de preparar.

MODO DE EMPLEO:**Preparación de la superficie:**

- La superficie deberá estar nivelada y puede estar húmeda o seca, pero sana y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores, desmoldantes u otras sustancias extrañas).
- Limpia las tabletas o las cerámicas, con esponja húmeda para retirar el polvo que trae.

Preparación del producto:

- **FIJA ENCHAPE** se adiciona a una mezcla de arena y cemento en las siguientes proporciones:

Carrera 65 No. 35 – 78 • PBX: (4) 373 18 48 • Itagüí • Antioquia • Colombia
e-mail: ventas@aplikasa.com.co • www.aplikasa.com.co

FICHA TECNICA

Mezcle en seco 2 kilos de **FIJA ENCHAPE** con 50 kilos de cemento gris hasta homogenizar (Que no se perciba el color amarillo) y posteriormente adicione 100 kilos de arena fina (Aproximadamente 3 latas).

- A la mezcla ya lista adicionele agua limpia hasta obtener una pasta de consistencia homogénea, evitando la formación de grumos.
- Para instalación de porcelanato o en piscinas recomendamos utilizar **APLIKANATO**.
- En temperaturas altas o climas extremos (Alta temperatura, viento o humedad), adicionar hasta 2 kilos más de **FIJA ENCHAPE** para permitir un mayor tiempo de manejo.

Aplicación del mortero:

- Extienda el mortero con la llana dentada adecuada en forma circular, vertical u horizontalmente, según al tamaño de la pieza a instalar y con una inclinación de 45°.
- Formatos grandes, se le debe adicionar una pequeña capa al reverso de la pieza.
- Se le debe pasar una esponja o trapo húmedo a la pieza para retirar el polvillo superficial que trae y permitir su correcta adherencia.
- Luego asiente la pieza presionando suavemente o golpeando con martillo de caucho, para no dejar aire atrapado, ni estrías.
- Antes que el material de exceso endurezca, limpie las baldosas con una esponja húmeda.
- Emboquille con **APLIKABOQUILLA HF**, pasadas 24 horas de la instalación.

CONSUMO:

- El consumo del mortero de adherencia ya mezclado y listo varía de acuerdo a la superficie sobre la cual se va a aplicar.
- Pero en condiciones normales una preparación de 152 kilos (2 kilos de **FIJA ENCHAPE**, 50 kilos de cemento gris y 100 kilos de arena), rinden aproximadamente para 50 m², de enchape en formato 20cmx20cm.

DATOS TECNICOS:

- Polvo fino amarillo
- Densidad: 1.5 Kg./l ± 0.05

PRECAUCIONES:

- Prepare la cantidad de mortero aditivado que sea capaz de aplicar durante el tiempo de vida del mismo.

FICHA TECNICA

- Se deben respetar las juntas de dilatación recomendadas por los fabricantes de la baldosa o el diseñador.
- Los morteros de soporte deberán estar dimensionalmente estables y curados, por eso se recomienda empezar la instalación entre cinco y ocho días después de vaciados.
- En fachadas consultar las normas de anclajes mecánicos requeridas y a nuestro servicio técnico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Use guantes de caucho y gafas para su manipulación.
- Evite el contacto con los ojos.

PRESENTACIÓN:

- 2 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de almacenamiento es indefinido en lugar fresco y seco (bajo techo).
- Después de mezclado se deberá consumir toda la mezcla.

NOTA:

Aplikasa S.A.S. asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico ventas@aplikasa.com.co