

**FICHA TECNICA****DESCRIPCIÓN:**

**APLIKABOQUILLA HF** es un producto en polvo de diferentes colores, con base en cemento y aditivos hidrofugantes, que funciona como lechada o relleno de juntas entre piezas cerámicas, tabletas, azulejos, baldosines y mármoles, en pisos y paredes.

**USOS:**

Como relleno hidrorrepelente ó lechada de juntas; en todo tipo de cerámicas arcillosas, tabletas, tablones, azulejos y mármoles; tanto para pisos, como paredes en interior, exterior e inmersión permanente.

**VENTAJAS:**

- Mezcla lista y predosificada, que no requiere productos adicionales en su preparación, sólo adicionar agua.
- Calidad homogénea y controlada.
- Material poco permeable e hidrorrepelente, lo que reduce el fenómeno de humedecimiento y secado, que genera la aparición de fisuras en las lechadas.
- Permite excelentes acabados y realiza un trabajo más limpio.

**MODO DE EMPLEO:****Preparación de la superficie:****En enchapes nuevos:**

- Las juntas ó ranuras entre las piezas deberán estar limpias de adhesivo, a una profundidad igual al espesor del enchape, sin polvo ni mugre.

**En relechadas:**

- Retire con una espátula, rasqueta o navaja, toda la lechada suelta, deteriorada o mal adherida, cuidando de que no queden residuos de polvo, mugre o grasa que impida la adherencia del material.

**Preparación del producto:**

- **APLIKABOQUILLA HF** se mezcla con agua limpia en proporción 3:1 (Polvo: agua) en volumen. En un recipiente vierta 50% del agua y gradualmente adicione el polvo; luego adicione el otro 50% de agua y mezcle hasta obtener una pasta de consistencia homogénea, evitando la formación de grumos.

**FICHA TECNICA****Aplicación del producto:**

- Se debe aplicar pasadas mínimo 24 horas de la instalación del enchape. La mezcla ya preparada extiéndala sobre el área a lechar con un haragán ó espátula de caucho y haga presión sobre las juntas para que el producto penetre.
- Antes que el producto fragüe (entre 15 a 20 minutos) limpie los sobrantes con estopa, esponja o carnaza.
- Las juntas deben quedar homogénea y sin porosidades. Proteger la superficie después de lechar del polvo o cualquier agente contaminante, cubriéndola con plástico.

**RENDIMIENTO:**

El rendimiento varía de acuerdo al formato de enchape y separación entre las piezas.

Para ejemplos prácticos y separación entre 3mm a 5mm:

Formatos de 20 cm. x 20 cm., de 0.200 Kg. /m<sup>2</sup>

Formatos de 30 cm. x 30 cm., de 0.250 Kg. /m<sup>2</sup>

Formatos de 40 cm. x 40 cm., de 0.300 Kg /m<sup>2</sup>

**DATOS TECNICOS:**

- Polvo fino diferentes colores
- Densidad: 1.5 Kg./l ± 0.05

**PRECAUCIONES:**

- Para lechadas en materiales poco porosos, porcelantos o gres, o mejorar las resistencia en lechada de piscinas, diluya el agua de amasado con 50 gramos de **ACRYL TOP AD** por cada kilo de **APLIKABOQUILLA HF** a preparar.
- Prepare la cantidad de producto que sea capaz de aplicar durante el tiempo de vida del producto.
- En las juntas de control, aplicar el relleno flexible adecuado o pregúntele al ingeniero diseñador.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Use guantes de caucho y gafas para su manipulación.
- Evite el contacto con los ojos.
- Prepare en lugar ventilado y se recomienda usar mascarilla.

**FICHA TECNICA****PRESENTACIÓN:**

- 2 y 10 KG

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco (bajo techo) y sobre estibas.
- Cierre siempre herméticamente las bolsas.
- Proteger los sacos de la lluvia y la humedad.

**NOTA:**

**Aplikasa S.A.S.** asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico [ventas@aplikasa.com.co](mailto:ventas@aplikasa.com.co)