

FICHA TECNICA**DESCRIPCIÓN:**

APLIKANATO es un mortero monocomponente de color gris, con base en cemento y polímeros acrílicos modificados, que genera una alta adherencia y flexibilidad, especial para pega en capa delgada de piezas cerámicas de gres, porcelanato o pizarra; las cuales por su baja absorción, requieren de un producto que permita una pega química entre la pieza y la superficie sobre la que se aplica.

USOS:

Adhesivo adecuado para instalar gres, porcelanato, pizarras o cualquier material de poca absorción, en pisos y paredes en interiores o pisos exteriores. Pega de cerámicas absorbentes en exteriores en pisos y en fachadas como pega secundaria al anclaje mecánico recomendado por las normas. Enchapes en piscinas. Mármoles no porosos, ni sensibles a la humedad.

VENTAJAS:

- Alta adherencia sobre superficies poco absorbentes.
- Permite enchapar sobre revestimientos existentes tipo cerámicas, cristanac, entre otros, con solo limpiar y regularizar las juntas con el material adecuado.
- Fácil de preparar por ser monocomponente.
- No produce grumos.

MODO DE EMPLEO:**Preparación de la superficie:**

- La superficie deberá estar nivelada y puede estar húmeda más no saturada y debe estar sana y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores, desmoldantes u otras sustancias extrañas).

Preparación del producto:

- **APLIKANATO** se mezcla con agua limpia en proporción 2½:1 (Polvo: agua) en volumen, mezcle hasta obtener una pasta de consistencia cremosa para la aplicación, evitando la formación de grumos.
- Deje reposar 5 minutos y remezcle nuevamente. En este punto no adicionar más agua y si empezó a fraguar deséchelo.

FICHA TECNICA**Aplicación del producto:**

- Extienda el material con llana dentada, de acuerdo al tamaño de la pieza a instalar y con una inclinación de 45°. Formatos grandes o en exteriores, se le debe adicionar una pequeña capa al reverso de la pieza.
- Luego asiente la pieza presionando suavemente o golpeando con martillo de caucho, para no dejar aire atrapado, ni estrías.
- Antes que el material de exceso endurezca, limpie las baldosas con una esponja húmeda.
- Emboquille con **APLIKABOQUILLA HF** más **ACRYL TOP AD**, pasadas 24 horas de la instalación.

RENDIMIENTO:

El consumo varía de acuerdo a la planicidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar, pero normalmente es de 1.5 Kg /m²/mm, sin embargo el espesor no debe exceder a 5 mm.

DATOS TECNICOS:

- Polvo gris o blanco.
- Vida en el recipiente: 35 minutos a 22°C.
- Densidad: 1.5 Kg./l ± 0.05
- Tiempo para correcciones 15 minutos

PRECAUCIONES:

- Prepare la cantidad de producto que sea capaz de aplicar durante el tiempo de vida del producto.
- Se deben respetar las juntas de dilatación recomendadas por los fabricantes de la baldosa o el diseñador.
- Los morteros de soporte deberán estar dimensionalmente estables y curados, por eso se recomienda empezar la instalación ocho días después de vaciados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Use guantes de caucho y gafas para su manipulación.
- Evite el contacto con los ojos.
- Prepare en lugar ventilado y se recomienda usar mascarilla.

FICHA TECNICA**PRESENTACIÓN:**

- 25 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco (bajo techo) y sobre estibas.
- Cierre siempre herméticamente los sacos en uso.
- Proteger los sacos de la lluvia y la humedad.

NOTA:

Aplikasa S.A.S. asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico ventas@aplikasa.com.co